

KALK®

– Build lasting culture

REN FACADEMALING



Dette produkt er
Cradle to Cradle
Certified™
på Guld Niveau



Testet i henhold til:



REN FACADEMALING

Produktbeskrivelse

REN Facademaling er en miljømærket kalkmaling af høj kvalitet til udendørs brug. Facademalingen er et professionelt alternativ til såvel acryl- som silikatmalinger og er velegnet til byggeri hvor der ønskes en åben facadebehandling og en bæredygtig løsning.

REN Facademaling har kalk (CL90-PL) som hovedingrediens og indeholder ingen organiske opløsningsmidler, ingen konserveringsmidler (MI og MIC), ingen blødgørere, ingen biocider/fungicider, ingen tungmetaller og ingen microplast.

Produktegenskaber

REN Facademaling har enestående tekniske og miljøvenlige egenskaber, er høj diffusionsåben (Klasse 1), har særdeles god dækkeevne og gode påføringsgenskaber. Produktet fremstår med et mat og stofligt udseende i lighed med traditionel kalk. Den kan anvendes på beton, blankmur med skrabebuge, puds og mørtel uanset om de er kalk eller cementbaseret.

Anvendelsesområde

Anvendes udendørs på alle ubehandlede mineralske underlag, samt på tidligere malebehandlede overflader med fastsiddende gamle malingslag som fx. silikatmaling. Højglansmaling o.lign. bør mættes inden påføring.

Emballage

REN Facademaling leveres i 10 L. plastspande med tætsluttede låg.

Vejledende forbrug

Vejledende forbrug 6-8 m² pr. liter afhængig af underlagets beskaffenhed. Vær opmærksom på at påføring i for stor lagtykkelse kan forårsage mikro-revner.

Kulører

REN Facademaling kan leveres i næsten 2000 forskellige NCS kulører, se REN Facademaling med farve på renmaling.dk

Udførelse

REN Facademaling påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte. Underlaget skal være rent, tørt, fastsiddende og uden væsentlig afsmitning. Tidligere filmdannende behandlinger, skal fjernes inden malebehandling kan påbegyndes. Eventuelle begroninger afvaskes med Alli Væk. Små revner og mindre skader udfyldes med REN Spartelmasse. Sugende underlag, samt tidligere malebehandlede overflader, grundes med REN Facademaling (hvid). Evt. fortyndet med 5 % vand. REN Facademaling påføres 1-3 gange og kan overmales efter 4 timer ved temperatur på 25° C og 60 % RF. Dog bedst efter 24 timer. Er slibning nødvendig skal egnet sikkerhedsudstyr anvendes og slibeudstyr være monteret med støvsuger. Udfør altid en prøvebehandling inden arbejdet påbegyndes.

Airless

Vær opmærksom på at produktet ved lavere temperaturer bliver tykkere og sværere at pumpe.

Spray vinkel: 30°

Spray distance: 50-60 cm

Dysse størrelse: 0,027 i.

Mindste styrke af maskinen: 1750 W

Maskine filter: 30-40 mesh.

Anvendelsesbegrænsninger

Mineralske underlag skal være mindst 28 dage gamle/ fremstå hvidtørre, inden malebehandlingen kan påbegyndes. Teglstensfacader skal være mindst 2 år gamle og fuger være udfyldte. REN Facademaling må kun anvendes ved temperaturer over +5° C og under +25° C. Luftfugtighed skal være under 80 % RF og produktet bør ikke påføres i direkte sollys, solophedet murværk, ved risiko for kraftig og langvarig regn, eller ved udsigt til nattefrost. REN Facademaling må ikke anvendes på overflader der er i konstant

kontakt med vand eller på vandrette flader uden fald. Eventuelle fugtproblemer skal være løst før malebehandling påbegyndes. REN Facademaling forhindrer ikke gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, vandskjolder eller salte. Ved høj pigmentering kan forekomme små farveforskelle, hvorfor det anbefales at afslutte behandlingen ved hjørner eller andre naturlige overgange. REN Facademaling kan ikke pletrepareres, uden det efterfølgende kan ses. Underlag skal være modstandsdygtige overfor høj alkalitet. Flader der ikke skal behandles f.eks. glas, natursten, metal osv. skal afdækkes.

Opbevaring

Holdbar i mindst 12 måneder ved kølig, men frostfri opbevaring i tæt tillukket originalemballage. REN Facademaling kan fortykkes uden at miste sine egenskaber, omrør altid før brug.

Opbevares utilgængeligt for børn

Undgå at størknet maling fra spandens inderside falder ned i restmalingen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Tekniske data

Densitet	ISO 2811-1	1,37 ± 0,05 g / cm ³
pH	-	12.5 ± 1
Viskositet	UNE 48076	90-130 ± 5 K.U.
Tørstofindhold %	-	60 ± 5 %
SRI	ASTM E1980-11	100 ± 0.3
LRV	BS 8493 + A1	89,4%
Vaskbarhed	ISO 13300	Klasse 1
Gennemtrængelighed for vanddamp	EN 1062-1	Klasse 1 V ≥ 600 g/(m ² · d) Sd ≤ 0,03 m
Kapillær absorption og vandgennemtrængelighed	EN 1542	Klasse 3 w < 0,01 kg/m ² · h ^{0,5}
Vedhæftningsstyrke ved aftrækningsforsøg	EN 1542	≥ 2 N / mm ²
Brandmodstandsevne	EN 13501-1	A1
Varmeledningsevne	EN 23993	0,1 W / m · K
Udseende/finish	-	Kalkmat
VOC-indhold	ASTM D2369-10	< 1 g / l
VOC-emissioner	CS 01350	n.d.
MAL kode	-	00-4 (1993)

Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatablad på renmaling.dk

Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

PR-nummer

4022611

UFI kode: YVK5-T0YX-3001-ACMO

Version

December 2025

De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenskaber til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.